



Argolite

VUE FRONTALE

135 Chêne Rijeka MD

HPL Décor bois

Argolite

<http://www.argolite.ch> | verkauf@argolite.ch

Type: HPL | Bois Decor

Texture directionnelle, transversale continue

Supporte beaucoup. Ce stratifié haute pression (HPL High Pressure Laminate) satisfait toutes les demandes de qualité en matière de la résistance à l'impact, à la rayure et à l'abrasion selon les normes EN 438 et ISO 4586. Dans l'aménagement intérieur tous les domaines sont possibles.

mtextur ID	77439
Producteur	Argolite
Corriel producteur	verkauf@argolite.ch
Produits	HPL Décor bois
Info produits	Supporte beaucoup. Ce stratifié haute pression (HPL High Pressure Laminate) satisfait toutes les demandes de qualité en matière de la résistance à l'impact, à la rayure et à l'abrasion selon les normes EN 438 et ISO 4586. Dans l'aménagement intérieur tous les domaines sont possibles.
Nom du matériel	135 Chêne Rijeka MD
Type	HPL / Bois Decor
Info matériel	Texture directionnelle, transversale continue
eBKP	C 2.2 Innenwandkonstruktion / C 2.2 Parois porteuses intérieures / C 4.1 Decke / C 4.1 Planchers / E 3.3 Protections contre le soleil / E 3.3 Sonnenschutz / G 3.2 Revêtements de parois finis / G 3.2 Wandbekleidung / G 4.2 Deckenbekleidung / G 4.2 Revêtements de plafonds finis / I 2.2 Freistehende Wand / I 2.2 Parois libres
IFC	IfcCovering / IfcFurniture / IfcShadingDevice
Zone d'application (mtextur Classic)	Intérieur / Mur / Plafond / Meuble
Zones de livraison	CH / DE / FR / IT / AT / LI
Taille de la texture CAO et BIM	Hauteur: 2600.0 mm / Largeur: 2600.0 mm

INFORMATIONS JURIDIQUES IMPORTANTES POUR L'UTILISATION DE LA BASE DE DONNÉES MTEXTUR ET DE LA FICHE TECHNIQUE MTEXTUR:

Sur la base de données mtextur et la fiche technique mtextur, vous trouverez une sélection de matériaux numérisés de haute qualité, classés par type et sous-type de matériau, gamme de couleurs, domaine d'application, fabricant et ligne de produits. La précision des couleurs des textures CAO ne peut pas toujours être garantie, tout comme le motif de la texture CAO peut différer du produit proposé par le fabricant. Pour obtenir des échantillons obligatoires, veuillez contacter directement le fabricant ou le service commercial concerné (lien de demande de renseignements sur le matériel). Ils seront heureux de répondre à toutes les questions ou de fournir des informations supplémentaires. Les informations contenues dans la base de données mtextur ont été compilées au mieux de nos connaissances et testées avec soin. Néanmoins, des erreurs ne peuvent être totalement exclues. L'éditeur, h2c GmbH, et les fabricants et distributeurs respectifs n'assument aucune responsabilité légale pour toute information incorrecte restante et ses conséquences, sauf si h2c GmbH agit intentionnellement.

Longueur max. / Format	Longueur = 3300 mm / Largeur = 1600 mm / Épaisseur = 30 mm
min. Format	Longueur = 2160 mm / Largeur = 1060 mm / Épaisseur = 1 mm
Qualité	SN EN 438
EN/DIN	SN EN 438
ISO	SN EN ISO 9001, SN EN ISO 14001, ISO 14139
Poids	1400.0 kg/m ³
Conductivité thermique	0.3 W/mK
Brandkennziffer	4.3 - 5.3
Valeur de réflexion de la lumière	13
Tolérance dimensionnelle longueur/largeur	-0 / +20 mm
Info paramètre	<ul style="list-style-type: none"> • Formats : 2160 mm * 930 mm, 2160 mm * 1060 mm, 2600 mm * 1300 mm, 3300 mm * 1300 mm, 3300 mm * 1600 mm • Poids du matériau, densité : env. 1400 - 1970 kg/m³ selon le modèle • versions : A revêtir (non autoportant), compact (autoportant), panneaux de particules revêtus, MDF revêtus, Norrit revêtu (RF1), magnétique, difficilement inflammable (RF2), avec pare-vapeur, antifingerprint • Applications possibles : Meubles, façades, revêtements muraux (collés), panneaux de porte (coulissants).

INFORMATIONS JURIDIQUES IMPORTANTES POUR L'UTILISATION DE LA BASE DE DONNÉES MTEXTUR ET DE LA FICHE TECHNIQUE MTEXTUR:

Sur la base de données mtextur et la fiche technique mtextur, vous trouverez une sélection de matériaux numérisés de haute qualité, classés par type et sous-type de matériau, gamme de couleurs, domaine d'application, fabricant et ligne de produits. La précision des couleurs des textures CAO ne peut pas toujours être garantie, tout comme le motif de la texture CAO peut différer du produit proposé par le fabricant. Pour obtenir des échantillons obligatoires, veuillez contacter directement le fabricant ou le service commercial concerné (lien de demande de renseignements sur le matériel). Ils seront heureux de répondre à toutes les questions ou de fournir des informations supplémentaires. Les informations contenues dans la base de données mtextur ont été compilées au mieux de nos connaissances et testées avec soin. Néanmoins, des erreurs ne peuvent être totalement exclues. L'éditeur, h2c GmbH, et les fabricants et distributeurs respectifs n'assument aucune responsabilité légale pour toute information incorrecte restante et ses conséquences, sauf si h2c GmbH agit intentionnellement.